



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW209

样品名称:

轻集料混凝土空心砌块

Sample Name

委托单位:

北京铭剑创业装饰材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW209

第1页共2页

样品名称	轻集料混凝土空心砌块	检验类别	委托检验 一			
委托单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	商标				
生产单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	等级	MU3.5			
生产日期		样品编号	是的政治			
来样日期	2016年02月25日	规格型号	400mm×200mm×150mm			
样品数量		样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型室心砌块》					
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度		現象是			

经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求:抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。

检验结论

签发日期: 2016年 03 月 03 日

(检验测试章)

心验测试量

备注:(此处空白)

批准:

审核: 业

制: 人士主

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723 邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW209

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论	
1	密度等级/ (kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900		830		合格	1
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值	最小值	平均值	最小值	合格	1
		≥3.5	≥2.8	3.7	3.4		1

(以下空白)

备注:(此处空白)

料工业技术监督研究中心