



2012003000

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW124

样品名称: 蒸压砂加气混凝土砌块 Sample Name

委托单位: 北京博锐新型建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW124

第1页共2页

ALC: NO THE RESERVE OF THE PERSON OF THE PER							
样品名称	蒸压砂加气混凝土砌块	检验类别	委托检验 200				
委托单位	北京博锐新型建材有限公司	商、标					
生产单位	北京博锐新型建材有限公司	等级	B06 A5.0 优等品				
生产日期	2015年01月	样品编号	September 1				
来样日期	2015年03月03日	规格型号	B06 A5.0				
样品数量		样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》						
检验项目	1.千密度 2. 立方体抗压强度 3. 导热系数						
	*经检验, 送检样品的干 GB 11968-2006 中 B06 级-优等,						

备注:(此处空白)

批准:多加多市核:沙州、编制:多小七十



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW124

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (B06 级-优等品)		检验结果		单项 结论
码	干密度/(kg/m³)	€600		599		合格
	立方体抗压强度/MPa (A5.0 级)	李均值	単组 最小值	建筑值	単组最小值	企格
	导热系数(干态)/[W/(m/k)]	7≥5:00	≥4.0 .16	5.1 0.16(平 25.00		合格

(以下空白)

备注:(此处空白)