

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW359

样品名称:	TAD		聚合物抗裂砂浆	1	DYI	
作四个小:	THE THE	PIL	张 日 10 10 Km/ 7K	-BH		

Sample Name

委托单位: 张北县新势力保温材料有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar MA

150002283084国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(N	No.): 201603AW359	第1296	页共2页			
样品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	张北县新势力保温材料有限公司	商标	路路路			
生产单位	张北县新势力保温材料有限公司	等级	能說			
生产日期		样品编号	現的語			
来样日期	2016年03月23日	规格型号	于粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚萃板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板: 原强度、耐水) 2. 柔韧性					
	经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水)、 柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。					
检验结论		MAN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE				
	签发日期: 2016 年 04 月 22 日 (检验测试章)					
备注: (此友	是是是是是	超光點				

批准:

审核:沙切

编制:

81.44

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW359

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
LETTLE THE TALL	拉伸粘接强度	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	200 A ST
	(与膨胀聚苯 板)/MPa	**	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.9	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。