



2009003084M



(2009)建材质监认字(24)号



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201209BQ015G1

样品名称: 石墨聚苯板 (Neopor®)

Sample Name

委托单位: 天津达璞瑞科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
National Building Materials Industry Technical Supervision Research Center

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(2009)建材质监认字(24)号

2009003034-M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201209BQ015G1

第 1 页 共 2 页

样品名称	石墨聚苯板 (Neopor®)	检验类别	委托检验
委托单位	天津达瑞瑞科技有限公司	商 标	科思罗德
生产单位	天津达瑞瑞科技有限公司	样品状态	完整、无缺损样块
生产日期	——	生产批号	——
来样日期	2012 年 09 月 27 日	样品编号	——
样品数量	6 块	规格型号	60mm (Neopor®)
检验依据	GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》		
检验项目	1. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中 A 级复合(夹芯)材料的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2012 年 10 月 29 日 (检验测试章)</p>		
备注: 委托方要求使用 GB 8624-1997 标准检测。			

批 准:

段策

审 核:

王庆帆

编 制:

隋利

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center for Building Material Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201209BQ015G1

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能 A 级 复合 (夹芯) 材料	燃烧剩余长度 最小值/mm	>200	328	合格
		燃烧剩余长度 平均值/mm	≥350	353	合格
		平均烟气温度/℃	≤125	102	合格
		烟密度等级	≤15	12	合格
		热值/(MJ/kg)	≤4.2	4.1	合格
		热释放量/(MJ/m ²)	≤16.8	14.9	合格
		烟气毒性浓度 /(mg/L)	≥25	47	合格

(样品照片)



备注: 试样为复合(夹芯)板, 上下表面复合层各为 6mm 厚水泥砂浆, 芯材是 60mm 厚石墨改性聚苯板, 整体制品面密度为 26.17kg/m²。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(010) 51164723 51164718

传真 (Fax)：(010) 51164723 51164718

网址 (Web)：<http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail)：sj13146197542@126.com

