

2012003084M



检 验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC290

	1
3 TUNT WOLTH THE UNITED TO	1-1
	- 4
THE THE FOR THE	4
THAT HOLLOND THAT	1
	1
	-

样品名称:

砌筑砂浆

Sample Name

受检单位:

北京立异创新科贸有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC290

7, 6, 7, 10, 2, (TOWN BOILD THE TOWN		1222		
产品名称	超過過過	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京立异创新科贸有限公司	生产日期			
生产单位	北京立异创新科贸有限公司	规格型号	175000000000000000000000000000000000000		
抽样地点	金业成品库房 中日 中日	商标	STATE STATES		
抽样人。	全的数子做赛家了完全与2000年	等几级	DM M7.5		
抽样日期	2015年01月27日	抽样数量	20kg 30 975		
样品状态	粉状,无结果	抽样基数	55253253		
抽样单位	建筑材料工业干混树浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 28d 抗压强度 3. 凝结时间				
检验结论	*经检验, 抽检样品的保水率、符合标准 GB/T 25181-2010 中干混动标要求。*				
認能	经在结合的	日期: 2015年	A THE TANK		
条注:(此句		子口(检验	验测试章)		

批准:

核: 7

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC290

第2页共2页

10000000000000000000000000000000000000	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂 浆-普通砌筑砂 浆 M7.5)	检验结果	单项结论
認	深水率%	≥88	88	
路路	28d 抗压强度/MPa	7.5	8.0	
路路	凝结时间压	3793		

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1:0.13。