



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW142

件四台小:	たしたとせるようの意識しられていたようのとなり		
Sample Name			
委托单位: Client	北京森陆弘建筑材料有限公司		
检验类别:	4000000000000000000000000000000000000		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW142

第1页共2页

样品名称	外墙赋子 1000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验			
委托单位	北京森陆弘建筑材料有限公司	商标	森陆弘			
生产单位	北京森陆弘建筑材料有限公司	等级				
生产日期	和超级级	样品编号	胡鹃			
来样日期	2016年06月07日	规格型号	40kg/滾			
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (单道施工厚度≤1.5mm 的产品) 2. 耐水性 3. 粘结强度 (标准状态)					
	经检验,送检样品的初期干燥品)、耐水性、粘结强度(标准状态)中柔性(R)的技术指标要求。		the state of the s			
检验结论						
報報	签发日期: 2016年 06月 24日					
UTANT	TADLETONE	《检验》				

备注:(此处空白)

批准:

区管庄中国建材院内北楼

检验单位地址:

电话: 010-51164723

邮编: 100024

术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW142

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
題	初期干燥抗 单道施工厚度 製性 (6h) ≤1.5mm 的产品	lmm 无裂纹	1mm 无裂纹	2000年
验	耐水性(96h)	元异常	无异常	特合。
認	粘结强度 /MPa 标准状态	≥0.60	0.72	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.40。



砂龙

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

