



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW143

样品名称: 干粉界面剂

Sample Name

委托单位: 北京京顺友科贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW143

第 1 页 共 2 页

样品名称	干粉界面剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京京顺友科贸有限公司	商 标	京顺友
生产单位	北京京顺友科贸有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 08 月 08 日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d, 浸水处理)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸粘结强度 (未处理, 14d, 浸水处理) 的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 10 月 12 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW143

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 /MPa	未处 理	14d ≥ 0.6	0.7	合格
		浸水处理		≥ 0.5	0.5
(以下空白)					
备注： 配比： 粉： 水=1： 0.50。					

