



TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW277

样品名称: 玻化微珠保温砂浆 (FTC) Sample Name

委托单位: 北京金利垣保温工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW277

第1页共2页

11.054	0.9. 2015052111211	HOT LOT	77-12		
样品名称	玻化微珠保温砂浆 (FTC)	检验类别	委托检验 2000		
委托单位	北京金利垣保温工程有限公司	商标			
生产单位	北京金利垣保温工程有限公司	等级	II型 A级		
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年03月16日	规格型号			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合 物, 无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能级别				
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能级别的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。*				
超超	签发日期: 2015年 04月 24日 (检验测试章)				
冬注, (业份	HAZER REGISTRATE	MP LOGE	TAPET PROPERTY		

批准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW277

第2页 #2页

1-60	TAMPIANTA	THE THE		ロートロー シャン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン		
序号	检验项目	标准要求 (II型)	检验结果	单项结论		
	千密度/ (kg/m³)	301 400	328			
72	抗压强度/MPa	≥0.40	0.51			
	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	€0.085	0.083	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		
	燃烧性能级别		A (Ai) 18	合格。		

(以下空白)

备注: (1) 配比: 料:水=1:0.80;

(2) 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作 为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。