



20120030841

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW357

样品名称: A型干拌复合轻集料

Sample Name

委托单位: 北京绿港中维建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar 2012年1018年(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW357

1 0 5 10 5 (1	10.7 201302AW3507	TOUTHOU	第1页 共2页		
样品名称	A型平拌复合轻集料	检验类别	美 整		
委托单位	北京绿港中维建材有限公司	商品标			
生产单位	北京绿港中维建材有限公司	等级			
生产日期	2015年02月01日	样品编号			
来样日期	2015年02月28日	规格型号			
样品数量	700kg 222222	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJI-1《工程做法》				
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度	,导热系数。			
检验结论	*依据标准 GB/T 20473-2006 美干密度、抗压强度、异热系数的检料混凝土垫层 A型 (用于屋面找现的技术指标要求。*	验结果达到 121	3月一十十月复合轻集		
	签发日期: 2015 年 04 月 07 日 (检验测试章)				
备注:(此处	まれてよりもよりもよれられ	THAT	4.40かよかかけ		

制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW357

第2页共2页

CKIT		一个不久 不不久		
10000000000000000000000000000000000000	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝 土垫层 A型 (用于屋面 找坡层或抗压强度要求 ≤1.0MPa 的楼面)]	检验结果	单项结论
語	干密度/(kg/m³)	\$600	482	合格。
	抗压强度AMPa			合格。
	导热系数/[W/(m⋅K)]		0.1(平均温度: 25.00℃)	含格。

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1: 0.80。