



报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW012

	The state of	THE PARTY			T Photos
1	W IN				7
Company of the last		Control of	The same of		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
The state of		1	A FEET	-	
The state of the	1	The Work	To and	The said of	147
-	ALCOHOL:		The state of the s		
J. Com	The state of		THE PERSON NAMED IN		
Assessment of the Party of the	- Second	Same and	U (mink	The same of	
	The state of the s	The state of the s	The second secon	and the second	The state of the s

样品名称: 抹灰砂浆

Sample Name

委托单位: 北京团河同心装饰材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW012

第1页共2页

样品名称	*************************************	检验类别	委托检验		
委托单位	北京团河同心装饰材料厂	商品标			
生产单位	北京团河同心装饰材料厂	等分级	DP-HR-M7.5		
生产日期		样品编号	認課		
来样日期	2015年06月15日	规格型号	中粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	DB11/T 696-2009《千混砂浆应用技术规程》。				
检验项目	12. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18				
检验结论	*经检验,送检样品的强度的构M7.5 普通抹灰砂浆的技术指标DB11/T 696-2009 中M7.5 普通抹灰	要求; 保水率的检	验结果符合标准技术指标要求。*		
		〈检验测	THEFT		
备注: (此处					

批准: 5

检验单分地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW012

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (M7.5 普通 抹灰砂浆)	检验结果	单项结论
保水率,%(高保水)		\$88	88	
2 强度, MPa	抗压强度	12.5°25	8.2	25 840 ES
	拉伸粘结强度	≥0.20	0.26	なるを

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.16。