



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC236

QINTEC

样品名称: 勾缝剂

Sample Name

受检单位: 北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC236

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|-------|---|------|------|
| 产品名称 | 勾缝剂 | 检验类别 | 抽样检验 |
| 受检单位 | 北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司 | 生产日期 | —— |
| 生产单位 | 北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司 | 规格型号 | 干粉型 |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商 标 | —— |
| 抽 样 人 | 陈嘉宇 王明轩 | 等 级 | —— |
| 抽样日期 | 2016 年 03 月 07 日 | 抽样数量 | 20kg |
| 样品状态 | 粉状, 无结块 | 抽样基数 | 5t |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | |
| 检验依据 | JC/T 1004-2006 《陶瓷墙地砖填缝剂》 | | |
| 检验项目 | 1. 抗折强度 (标准试验条件) 2. 抗压强度 (标准试验条件) | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 抽检样品的抗折强度 (标准试验条件)、抗压强度 (标准试验条件) 的检验结果符合标准 JC/T 1004-2006 中水泥基填缝剂 (CG1) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 05 月 03 日 (检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC236

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 [水泥基填缝剂 (CGI)] | 检验结果 | 单项结论 |
|----|----------|--------|---------------------------|------|------|
| 1 | 抗折强度/MPa | 标准试验条件 | >2.50 | 2.82 | 合格 |
| 2 | 抗压强度/MPa | 标准试验条件 | >15.0 | 19.2 | 合格 |

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry