

存档



2012083084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC186



样品名称: 玻化微珠防火保温板

Sample Name

受检单位: 北京博瑞兴业装饰工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC186

第1页 共2页

产品名称	玻化微珠防火保温板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京博瑞兴业装饰工程有限公司	生产日期	2015年01月15日
生产单位	北京博瑞兴业装饰工程有限公司	规格型号	——
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	——
抽样日期	2015年02月07日	抽样数量	5m ²
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	10000块
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 10303-2001《膨胀珍珠岩绝热制品》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 密度 2. 抗压强度 3. 憎水率 4. 导热系数 5. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的密度、抗压强度、憎水率、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10303-2001 中 250 号: 合格品的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中 A₁ 级不燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015年03月25日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准: 审 核: 编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC186

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	密度 (kg/m^3)		≤ 250	248	合格
2	抗压强度 (MPa)		≥ 0.40	0.42	合格
3	憎水率 (%)		≥ 98	98	合格
4	导热系数 [W/(m·K)]	298K	≤ 0.072	0.068	合格
5	燃烧性能等级	炉内温升/°C	≤ 30	3	合格
		质量损失率/%	≤ 50	7	合格
		持续燃烧时间/s	0	0	合格
		总热值/(MJ/kg)	≤ 2.0	0.2	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024