



# 险 验

报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW010

样品名称: 耐磨地坪材料	1
--------------	---

Sample Name

委托单位:北京盛世超澜地坪装饰工程有限公司


Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW010

第1页共2页

			F 11 月 18 日 验测试章)		
检验结论	*经检验,送检样品的外观、抗折强度(28d)、抗压强度(28d)、耐磨度比、表面强度(压痕直径)的检验结果符合标准 JC/T 906-2002 中 I型的技术指标要求; 骨料含量的检验结果见第 2 页。*				
检验项目	1. 外观 2. 骨料含量 3. 抗折强度 (28d) 4. 抗压强度 (28d) 5. 耐磨度比 6. 表面强度 (压痕直径)				
检验依据	JC/T 906-2002《混凝土地面用水泥基耐磨材料》				
样品数量	3768 3768 3768	样品状态	无结块粉状		
来样日期	2015年05月26日	规格型号			
生产日期	2015年05月25日	样品编号	語語		
生产单位	北京盛世超澜地坪装饰工程有限公司	等级			
委托单位	北京盛世超澜地坪装饰工程有限公司	商品标			
样品名称	村康地坪林料 1000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验		

批准: (

制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW010

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (II-型)	检验结果	单项结论
認		均匀、无结块	均匀、无结块	<b>全格</b> 全
	骨料含量 (80μm 筛 余), %	認認語	2000 Page 1800 P	
器	抗折强度 (28d), MPa	≥13.5	13.8	
館	抗压强度 (28d), MPa	≥90.0	90.5	Sek Sek
55	耐磨度此,%	≥350	357	- A
165°	表面强度 (压痕直径), mm	3.10	2.92	る格子

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.12。