





# 报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW121

样品名称:	高效型柔性瓷砖粘结剂		
Sample Name			
委托单位: Client	东莞远东干浆制品有限公司		
检验类别: Test Type	委托检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW121

第1页共2页

样品名称	高效型柔性瓷砖粘结剂	检验类别	委托检验		
委托单位	东莞远东干浆制品有限公司	商标			
生产单位	东莞远东干浆制品有限公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2013年04月07日	规格型号	TA313 C1T 型		
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状		
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 晾置时间,20min 拉伸胶粘强度 2. 拉伸胶粘原强度 3. 浸水后的拉伸胶粘强度 4. 热老化后的拉伸胶粘强度 5. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 6. 滑移				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目* 胶粘剂 CIT型的技术指标要求。*	发日期: 2013	F 05 月 13/日		

备注:(此处空白)

批准:

审核: 于基网

编制:

献

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW121

第2页共2页

		The ball of the second state of the second	ハーン ハーン		
序号	检验项目	标准要求 (普通胶粘剂 CIT型)	检验结果	单项结论	
	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	1.0	合格	
2	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	1.3	合格	
3	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	→ 0.5	0.7	合格	
4	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.6	合格	
5	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.6	合格	
6	滑移/mm	≤0.5	0.1	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.25。

电话: 010-51164723

邮编: 100024