



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311DW004

 样品名称:
 胶粉聚苯颗粒保温浆料

 Sample Name
 麥托单位:
 涿州市利达保温建材有限责任公司

 Client
 查光检验

 Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311DW004

1.6% 3(10.): 201311D W004			第1贝共2页			
样品名称	胶粉聚苯颗粒保温浆料	检验	类别	委托检验		
委托单位	涿州市利达保温建材有限责任公司	商	标	燕利达		
生产单位	涿州市利达保温建材有限责任公司	等	级			
生产日期	2013年11月01日	样品编号 ——				
来样日期	2013年11月12日	规格型号 -				
样品数量	10kg 粉料+50L 颗粒	样品状态		粉状+颗粒		
检验依据	JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》					
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度 4. 压剪粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品的干表观密度、强度的检验结果符合标准JG158-2004中标要求。*	中胶粉聚苯	颗粒保			
备注:(此处	空白)	THE T	1	型期混乱 写了		

批 准:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311DW004

the call talk their	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF		~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	212 - 21 21 22	
序号	检验项目	标准要求 (胶粉聚苯颗 粒保温浆料)	检验结果	单项结论	
	干表观密度,kg/m³	180~250	248	合格	
2	导热系数, W/(m·K)	≤0.060	0.059 (平均温度: 25.00°C)	合格	
3	抗压强度, kPa	≥200	265	合格	
4	压剪粘结强度, kPa	≥50	90	合格	
	THE REPORT OF THE PARTY OF THE		BUT THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY		

(以下空白)

备注: 配比: 胶粉: 颗粒: 水=5kg: 23L: 4kg。