



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC015

DMTC

样品名称: 外墙柔性腻子(弹涂骨料)

Sample Name

受检单位: 北京博奥宏达科贸有限责任公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC015

第 1 页 共 2 页

产品名称	外墙柔性腻子(弹涂骨料)	检验类别	型式检验
受检单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	生产日期	2014 年 05 月
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	宏奥
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	—
抽样日期	2014 年 06 月 20 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间(表干) 4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性 6. 吸水量 7. 耐水性 8. 耐碱性 9. 粘结强度 10. 腻子膜柔韧性		
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中柔性(R)的技术指标要求。* <div style="text-align: right;"> 签发日期: 2014 年 08 月 15 日 (检验测试章) </div>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC015

第 2 页 共 2 页

中心编号(No.): 201400AC012

第 1 页 共 1 页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间(表干)/h		≤5	1.5	合格
4	初期干燥抗裂性(6h)	单道施工厚度≤1.5mm的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	符合
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
6	吸水量/(g/10min)		≤2.0	1.9	合格
7	耐水性(96h)		无异常	无异常	符合
8	耐碱性(48h)		无异常	无异常	符合
9	粘结强度/MPa	标准状态	≥0.60	0.71	合格
		冻融循环(5次)	≥0.40	0.55	合格
10	腻子膜柔韧性		直径 50mm, 无裂纹	直径 50mm, 无裂纹	符合

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024