



检

验报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW017

样品名称:	界面剂		
Sample Name			
委托单位: Client	山西汇世天勤保温材料有限公司		
检验类别: Test Type	委托检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW017

第1页 共2页

1 0 5 10 3 (1	10.): 201304AW017	第1	贝 共 2 贝			
样品名称	界面剂	检验类别	委托检验			
委托单位	山西汇世天勤保温材料有限公司	商标	天勤保温			
生产单位	山西汇世天勤保温材料有限公司	等级	和相			
生产日期		样品编号				
来样日期	2013年04月16日	规格型号	液体			
样品数量	10kg	样品状态	液状,无分层			
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)					
	经检验,送检样品的拉伸粘结强度(未处理,14d、浸水处理) 检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。					
检验结论						
	2000年1月 签发日	期: 2013 年 06 (检验测	一個面			
各注. (此句	なる。このサイトローストロースのサ	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				

备汪: (此处空白

批 准:

地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): <u>201304AW017</u>

第2页 共2页

序号	检验项目			标准要求	检验结果 单项结论	
	拉伸粘结	未处理	14d	(I 型) ≥0.6	0.7	合格
	强度/MPa	浸水	处理	≥ 0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



