



TEST REPORT

中心编号(No.): 201708AW148

样品名称: DEA 聚合物粘结砂浆 Sample Name 委托单位: 北京钰华胜润商贸有限责任公司 Client 检验类别: 委托检验 Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







# 150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708AW148

第1页共2页

样品名称	DEA 聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京红华胜润商贸有限责任公司	商 标	钰华胜润			
生产单位	北京钰华胜润商贸有限责任公司	等 级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2017年08月13日	规格型号	干粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状			
检验依据	JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》 DB11/T 1081-2014《岩棉外墙外保温工程施工技术规程》					
检验项目	<ol> <li>拉伸粘结强度(与水泥砂浆)</li> <li>拉伸粘结强度(与岩棉板)</li> <li>可操作时间</li> </ol>					
检验结论	*依据标准 JGJ 144-2004 规定的试验方法进行检验,送检样品所检查目的检验结果符合标准 DB11/T 1081-2014 中胶粘剂-岩棉板的技术指标系表。*					
	签发日期: 2017年 09月 21日 (检验测试章)					

备注:(此处空白)

批 准:

中核: 珍

编制:苏亭







## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201708AW148

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂- 岩棉板)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) /MPa	常温 常态	≥0.6	0.80	合格
		耐水	≥0.4	0.70	合格
2	拉伸粘结强度 (与岩棉板) /kPa	常温常态	≥7.5	9.0	合格
		耐水	≥7.5	8.0	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 涂有界面砂浆的岩棉板密度: 140kg/m3 (由委托方提供)。



# 说 明

### **Notice**

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
   This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询(Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



