



检验报告

TEST

中心编号(No.): 201408AW140

REPORT

样品名称: 外墙腻子

Sample Name

委托单位: 北京鸿励世业科技发展有限公司

Client

检验类别。

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW140

第1页共2页

では呼ばしていているところとしている	HO SK ALAL	委托检验			
CARTER STATES	型型尖加	**************************************			
北京鴻励世业科技发展有限公司	商。标	鸿励世业			
北京鸿励世业科技发展有限公司承德县	等级				
	样品编号				
2014年08月08日	规格型号				
20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块			
JG/T 157-2009《建築外牆用腻子》					
1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度 < 1.5mm 的产品)					
梨性(单道施工厚度≤1.5mm的产品)的检中柔性(R)的技术指标要求。*	验结果符合标 2014 年 09	淮JG/T 157-2009 月 15 日			
<u>秦注: 成於宣称</u> 2000年					
	北京鴻励世业科技发展有限公司承德县 分公司 2014年 08 月 08 自 20kg JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》 1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 厚度《1.5mm的产品) *经检验,送检样品的耐水性、粘结; 裂性(单道施工厚度《1.5mm的产品)的检中柔性(R)的技术指标要求。* 签发目期:	北京鴻励世业科技发展有限公司 商 标 北京鴻励世业科技发展有限公司承德县 等 级 样品编号 2014年08月08日 规格型号 20kg 样品状态 JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》 1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥却厚度 < 1.5mm 的产品) *经检验,送检样品的耐水性、粘结强度(标准状裂性(单道施工厚度 < 1.5mm 的产品)的检验结果符合粉中柔性(R)的技术指标要求。*			

准: 批

核: 349

制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW140

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
超	耐水性 (96h)			无异常	
	粘结强度, MPa	标准状态	≥0.60	0.78	200 M
路路	初期于燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	lmin 无裂纹	lmm 无裂纹	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。