

报

REPORT TEST

中心编号(No.): 201504DW149

玻化砖瓷砖粘结剂 样品名称:

Sample Name

苏州凯德亚建材有限公司 委托单位:

Client

委托检验 检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW149

第1页共2页

十小、細子(小	(0.): 201304DW149	40440	25 25 4 VE			
样品名称	玻化砖瓷砖粘结剂	检验类别	委托检验			
委托单位	苏州凯德亚建材有限公司	商标	基準。			
生产单位	苏州凯德亚建材有限公司	等级	語語			
生产日期	2015年04月15日	样品编号				
来样日期	2015年04月21日	规格型号	CI ®			
样品数量	Skg 25 Control of the	样品状态	无结块粉状			
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》					
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度	2. 浸水后的拉伸胶粘强度 4. 冻融循环后的拉伸胶粘强度				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检查型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求	发日期: 2015	E 08 月 06 日 验测试章)			
备注:生产	北号: 059.	Harrie Harrie				

批准:

审核: 飞口

编制:



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW149

第2页共2页

序号		标准要求 (CI)	检验结果	单项结论
認	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5		
F23	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa	0.5	1,0	**************************************
	热老化后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.7	200 A
	冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0,5	0.72	200 A
	晾置时间,20min 拉伸胶粘强度/MPa	20.5	23.63	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.20。