



150002283084

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号 (No.): 201601AC113

QINTEC

样品名称: 瓷砖粘结剂

Sample Name

受检单位: 吉林卓居装饰材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







15000228384

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC113

第 1 页 共 2 页

产品名称	瓷砖粘结剂	检验类别	型式检验
受检单位	吉林卓居装饰材料有限公司	生产日期	——
生产单位	吉林卓居装饰材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	孙士杰 陈嘉宇	等 级	——
抽样日期	2016 年 01 月 06 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 547-2005 《陶瓷墙地砖胶粘剂》		
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度		
检验结论	*经检验, 抽检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、热老化后的拉伸胶粘强度、冻融循环后的拉伸胶粘强度、晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 02 月 21 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC113

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘原强度/MPa	$\geq 0.5$	0.8	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	0.5	合格
3	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	0.6	合格
4	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	0.5	合格
5	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	0.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry