



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BW149

样品名称:

乳胶漆

Sample Name

委托单位:

上海沪石新型建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201507BW149	第224222	第1页共2页	
样品名称		检验类别	委托检验	
委托单位	上海沪石新型建材有限公司	商品标	類認	
生产单位	上海沪石新型建材有限公司	等级		
生产日期		样品编号		
来样日期	2015年07月10日	规格型号	認能	
样品数量	Skg 是是是是	样品状态	液态	
检验依据	GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》			
检验项目	1. 对比率 2. 耐水性 3. 耐碱性 4. 耐洗刷性 5. 耐沾污性			
检验结论	*经检验,送检样品的对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2014 中面漆(合格品)的技术指标要求。*			

备注: (此处空白)

是如 2 事 核: 光初

编制:不是

签发日期: 2015年08月25日

(检验测试章)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



批

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BW149

PIA	ロナムのマとのケイ	HATOTANO	第 2 次 共 2 贝		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	
超	对比率 (白色和浅色)	≥0.87	0.88	2008	
2	耐水性 (96h)		是""	は経過	
333	耐碱性 (48h)	大,异常	元	2	
1349	耐洗刷性 (2000次)	涂膜未损坏	涂膜未损坏	2. 持合。	
5	耐沾污性 (白色和浅色)/%	€ 20	20	合格	

(以下空白)

备注:依据标准 GB/T 9755-2001 规定的试验方法进行检验。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723