



# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW174

样品名称:

粉煤灰蒸压灰砂砖

Sample Name

委托单位: 北京京大永顺建筑材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW174

第1页共3页

样品数量 52 块 样品状态 块状,外观完好 GB 11945-1999《蒸压灰砂砖》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》	1 0 -10 7 (1	10.). 20131171W174	A DY A CH	カーパースコパー
生产自期 样品编号 郑格型号 240mm×115mm×53mm 样品编号 规格型号 240mm×115mm×53mm 样品数量 52 块 规格型号 240mm×115mm×53mm 样品数量 52 块	样品名称	粉煤灰蒸压灰砂砖	检验类别	委托检验
生产日期  来样日期  2015年11月24日  规格型号  240mm×115mm×53mm  样品数量  52 块  楼品状态 块状,外观完好  GB 11945-1999《蒸压灰砂砖》  GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 GB/T2542-2012《励墙砖试验方法》  GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》  1. 外观 2. 尺寸允许偏差 3. 抗压强度 4. 抗折强度 5. 抗冻性 6. 放射性(放射性比活度) 7. 体积密度 8. 吸水率  *经检验,送检样品的外观、尺寸允许偏差的检验结果符合标识 GB 11945-1999 中 MU10 强度级别的技术指标到求;放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中建筑主体材料的技术指标要求,产销与使用范围不受限制;依据标识 GB/T2542-2012、GB/T4111-2013 规定的试验方法进行检验,体积密度、吸水率的检验结果见第 3 页。*  签发日期: 2016年 01 月 12 日	委托单位	北京京大永顺建筑材料有限公司	商标	<b>建筑据</b>
来样日期 2015年11月24日 规格型号 240mm×115mm×53mm 样品数量 52 块 样品状态 块状,外观完好	生产单位	北京京大永顺建筑材料有限公司	等级	MU10级
样品数量 52 块 样品状态 块状,外观完好 GB 11945-1999《蒸压灰砂砖》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》 1. 外观 2. 尺寸允许偏差 3. 抗压强度 4. 抗折强度 5. 抗冻性 6. 放射性(放射性比活度) 7. 体积密度 8. 吸水率 *经检验,送检样品的外观、尺寸允许偏差的检验结果符合标准 GB 11945-1999 中合格品的技术指标要求;抗压强度、抗折强度、抗抗性的检验结果符合标准 GB 11945-1999 中 MU10 强度级别的技术指标要求;放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB6566-2010 中建约主体材料的技术指标要求,产销与使用范围不受限制:依据标为 GB/T2542-2012、GB/T4111-2013 规定的试验方法进行检验,体积密度、吸水率的检验结果见第 3 页。*	生产日期		样品编号	TERRITOR THE
检验依据 GB 11945-1999《蒸压灰砂砖》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》  1. 外观 2. 尺寸允许偏差 3. 抗压强度 4. 抗折强度 5. 抗冻性 6. 放射性(放射性比活度) 7. 体积密度 8. 吸水率  *经检验,送检样品的外观、尺寸允许偏差的检验结果符合标准 GB 11945-1999 中合格品的技术指标要求;抗压强度、抗折强度、抗抗性的检验结果符合标准 GB 11945-1999 中 MU10 强度级别的技术指标要求;浓射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB6566-2010 中建筑主体材料的技术指标要求,产销与使用范围不受限制;依据标为 GB/T2542-2012、GB/T4111-2013 规定的试验方法进行检验,体积密度、吸水率的检验结果见第 3 页。*  签发日期: 2016 年 01-月 12 日	来样日期	2015年11月24日	规格型号	240mm×115mm×53mm
检验依据 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 GB/T2542-2012《励墙砖试验方法》 GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》 1. 外观 2. 尺寸允许偏差 3. 抗压强度 4. 抗折强度 5. 抗冻性 6. 放射性(放射性比活度) 7. 体积密度 8. 吸水率 *经检验,送检样品的外观、尺寸允许偏差的检验结果符合标准 GB 11945-1999 中合格品的技术指标要求; 抗压强度、抗折强度、抗抗强度、抗抗性的检验结果符合标准 GB 11945-1999 中 MU10 强度级别的技术指标要求; 放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB6566-2010 中建筑主体材料的技术指标要求,产销与使用范围不受限制; 依据标为 GB/T2542-2012、GB/T4111-2013 规定的试验方法进行检验,体积密度、吸水率的检验结果见第 3 页。*	样品数量	52 集	样品状态	块状, 外观完好
他验项目 6. 放射性(放射性比活度) 7. 体积密度 8. 吸水率 *经检验,送检样品的外观、尺寸允许偏差的检验结果符合标准 GB 11945-1999 中 MU10 强度级别的技术指标要求;放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB6566-2010 中建筑主体材料的技术指标要求,产销与使用范围不受限制;依据标为 GB/T2542-2012、GB/T4111-2013 规定的试验方法进行检验,体积密度、吸水率的检验结果见第 3 页。*	检验依据	GB 6566-2010《建筑材料放射性核 GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法	No state	
GB 11945-1999 中合格品的技术指标要求;抗压强度、抗折强度、抗抗强度、抗抗强度、抗抗强度、抗抗强度、抗抗强度、抗抗强度、抗抗	检验项目			
	检验结论	GB 11945-1999 中合格品的技术才性的检验结果符合标准 GB 11945- 求;放射性(放射性比活度)的检主体材料的技术指标要求,产 GB/T2542-2012、GB/T4111-2013; 吸水率的检验结果见第3页。*	旨标要求; 抗压 1999 中 MU1( ≥验结果符合标 销与使用范围 规定的试验方:	玉强度、抗折强度、抗锅 分强度级别的技术指标要 本准 GB6566-2010 中建筑 国不受限制:依据标准 法进行检验,体积密度、

备注: (此处空白)

批准是如何事核:3公外编制:公人七十

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW174

第2页共3页

序号	检验项目		检验项目	标准要求(合格品)		单项结论
	统	を見る	个数,不多于(个)	語語	語語	合格
	現と	棱掉	最大尺寸不得大于, mm	20		合格
	設	角95	最小尺寸不得大于, mm			合格
	外	对应高度差不得太于, mm				合格
	观	認	条数,不多于(条)	望起	超絕	合格
		1 製 纹	大面上宽度方向及其延伸到条面的长度不得大 于,mm	70		含格。
路路	1475 P		大面上长度方向及其延伸到顶面上的长度或条、 顶面水平裂纹的长度不 得大于, mm	100		100mm 17合格 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10m
	300				-2~+2	合格
2	允偏	许 差,			-2~+2	合格
					0~+1	合格

备注:(此处空白)

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW174

第3页共3页

TOTAL STATES OF A DE A D				7222			
序号	检验项目	标准要求 (MU10 强度级别)		检验结果		单项 结论	
	抗压强度/MPa	平均值	单块值	平均值	单块值		
13/1	Paragraph of the same of the s	≥10.0	≥8.0	12.6	10.2	合格	
Aptin Peter	胡胡胡	平均值	单块值	平均值	单块值	合格	
	抗折强度/MPa	≥2/5	≥2.0	2.84	2.60		
5 0 %	抗冻性 (D15)	冻后抗压 强度平均 值/MPa	单块砖的 干质量损 失1%	冻后抗压 强度平均 值/MPa	单块砖的 干质量损 失/%	からからない	
		≥8.0	≤2.0	9.2	1.9		
SWINS TO LESS	放射性(放射性比活度)	内照射指数 (I <sub>Ra</sub> ) ≤1.0		0.2		合格	
	(建筑主体材料)	外照射指数 (Iy) ≤1.0		1999	23.25°	合格	
	体积密度/(kg/m³)			1982		器	
8	吸水率/%			1565-18-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-			

(以下空白)

备注: (1) 体积密度试验依据标准 GB/T2542-2012 规定的试验方法进行检验;

(2) 吸水率试验依据标准 GB/T4111-2013 规定的试验方法进行检验。