



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403DW143

件四百你:	來到明政池及合体血极示外		
Sample Name			
委托单位:	北京鑫淼润泽消防工程有限公司		
Client			
检验类别:	委托检验		
Test Type			

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403DW143

第1页共3页

样品名称	聚氨酯硬泡复合保温板系统	检验类别	委托检验		
委托单位	北京鑫淼润泽消防工程有限公司	商标	鑫淼润泽		
生产单位	北京鑫森润泽消防工程有限公司	等 级	HATHER HE		
生产日期	2014年02月	样品编号	4456545		
来样日期	2014年03月21日	规格型号	TERRET.		
样品数量	抹面砂浆 100kg; 粘结砂浆 100kg; 聚氨酯硬泡复合保温板 10m²; 耐碱 网格布 20 m²; 外墙柔性耐水腻子 50kg; 外墙涂料 50kg; 锚栓 50 支	样品状态	粉料为无结块粉状; 聚氨酯硬泡复合保温板为完整板状; 网格布为完整网状; 溶料为粘稠液体; 锚栓为完好钉状		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》 《北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(复合硬泡聚氨酯做法)》				
检验项目	1. 耐候性 2. 抗冲击强度 3. 5. 24h 吸水量 6. 耐冻融 7.	不透水性	4. 水蒸气湿流密度		
检验结论	*依据标准 JGJ 144-2004、JG 1 送检样品的耐候性、抗冲击强度、不 量、耐冻融的检验结果达到《北京市 导则(复合硬泡聚氨酯做法)》中外墙 检验结果见第 3 页。*	透水性、水蒸 老旧小区综合?	气湿流密度、24h 吸水 文造外墙外保温施工技术		
西绍西	等。 1000年第110日 第100年第100日 第100日 第		4年05月26日		
夕汁 / 川川	ひるようもよいもよれ	3964A	检验测试章)		

备注: (此处空白)

批准: 多如 多文审核: 34年

编制:

事

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403DW143

第2页共3页

耐候性能试样制备及实验步骤:

耐候性试样基层: 宽度为 3.0m、高度为 2.0m、面积为 6.0m2 的混凝土板。墙体 下方有一个宽度为 0.4m、高度为 0.6m 的窗口, 用于检验窗口部位性能。

保温层: 刮涂粘结砂浆(粉:水=1:0.22), 聚氨酯硬泡复合保温板(厚度 50mm)。

锚固: 塑料锚栓锚固。

防护层: 刮涂抹面砂浆(粉:水=1:0.25)→压入耐碱网格布→抹面砂浆。

饰面层: 刮涂外墙柔性耐水腻子一层(粉:水=1:0.40), 刮涂外墙涂料。

试验经 80 次热/雨周期喷水量: 1.3L/(m²·min), 5 次热/冷周期。

耐候性试样:



备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403DW143

第3页共3页

序号	~ 检	检验项目标准要求		检验结果	单项结论
1 耐候性	£4.6€ 141	外观质量	无可渗水裂缝, 无粉 化、空鼓、起泡、剥 落现象	无裂缝, 无粉化、空 鼓、起泡、剥落现象	符合
		系统拉伸 粘结强度, MPa	≥0.10	0.12	合格
抗冲击 2 性强 度, J	普通型	≯ 3.0	3.0	符合	
		加强型	≥10.0	250.0723	符合
3	不透水性		试样防护层内侧无 水渗透	试样防护层内侧无 水渗透	符合
4	水蒸气湿流密度(包括外饰层),g/(m²·h)		≥0.85	1.02	合格
5	24h 吸水量, g/m²		€500	460	合格
6	耐冻融 (30次)		无空鼓、剥落现象, 无可渗水裂缝,粘结 强度≥0.1MPa	无空鼓、剥落现象, 无可渗水裂缝, 粘结 强度 0.11MPa	合格
7	热阻, (m²·K)/W			2.42	語

备注: (1) 水蒸气湿流密度: 采用水法, 试样厚度 4mm, 温度 22℃; 湿度 55%;

- (2) 热阻试验保温材料: 聚氨酯硬泡复合保温板厚 50mm;
- (3) 耐候性、抗冲击性强度、不透水性、水蒸气湿流密度、24h 吸水量依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验:
- (4) 耐冻融、热阻依据标准 JGJ 144-2004 规定的试验方法进行检验。