



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW117

201505AW117

样品名称: 干混砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 筑隆建材科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW117

第 1 页 共 2 页

样品名称	干混砌筑砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	筑隆建材科技有限公司	商 标	筑隆
生产单位	筑隆建材科技有限公司	等 级	DM M5
生产日期	2015 年 04 月 16 日	样品编号	A1050516
来样日期	2015 年 05 月 07 日	规格型号	DM M5
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		
检验项目	1. 外观 2. 拌合物的表观密度 3. 保水率 4. 凝结时间 5. 2h 稠度损失率 6. 抗冻性 (15 次冻融循环) 7. 28d 抗压强度		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M5 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 06 月 15 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:


 检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心
 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW117

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M5)	检验结果	单项结论
1	外观	均匀、无结块	均匀、无结块	符合
2	拌合物的表观密度/ (kg/m^3)	≥ 1800	2200	合格
3	保水率/%	≥ 88	89	合格
4	凝结时间/h	3~9	4.8	合格
5	2h 稠度损失率/%	≤ 30	20	合格
6	抗冻性 (15 次 冻融循环)	强度损失率 /%	22	合格
		质量损失率 /%	4.3	合格
7	28d 抗压强度/MPa	≥ 5.0	6.4	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.16。

