



# 报

REPORT TEST

中心编号(No.): 201711AW113G1

样品名称: 耐水腻子 Sample Name 委托单位: 北京立异创新科贸有限公司 检验类别: 委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





Client

Test Type



150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201711AW113G1

第1页共2页

the state of the s						
样品名称	网水赋字 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	检验类别	委托检验			
委托单位	北京立异创新科贸有限公司	商标				
生产单位	北京立异创新科贸有限公司	等级				
生产日期		样品编号	路路路			
来样日期	2017年11月08日	规格型号	子為型。公司			
样品数量	20kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	样品状态	WAX TEST			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 (表干) 4. 初期干燥抗裂性 (3h) 5. 打磨性 6. 耐水性 7. 粘结强度 8. 放射性 (放射性比活度)					
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、初期干燥抗裂性(3h)、打磨性、耐水性、粘结强度的检验结果符合标准JG/T298-2010中耐水型(N)的技术指标要求;放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准GB6566-2010中A类装饰装修材料的技术指标要求,产销与使用范围不受限制。*					
	签发日期: 2017 年 11 月 22 日 (检验测试章)					

备注: 本报告是对 201711AW113 的更改, 本报告发出之日起, 原报告作废

批准:

市 拉

送京

编制:苏亮

检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 10002

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201711AW113G1

第2页共2页

序号	检验	项目	語語	标准要求	检验结果	单项 结论
	容器。	林泰村	是 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	无结块、均匀	无结块、均匀	THE PERSON
2		認認		刮涂无障碍	刮涂无障碍	1000
	干燥时间 (表干)/h	单道施工 厚度≪2mm		<b>\$</b> 2	125	合格
	初期干燥抗	製性 (3h)		无裂纹	无裂线	符合
55		1	(N)	手工可打磨	手工可打磨	符合
6	10000000000000000000000000000000000000			48h 无起泡、开 裂及明显掉粉	48h 无起泡、 开裂及掉粉	符合
	粘结强度,标准状态 MPa 浸水后	标准状态		>0.50	0.78	全格
路		認	>0.30	0.58	合格	
路	放射性 (放射性比活度)	14.7 × 50.4	内照射指数 (I <sub>Ra</sub> ) ≤1.0	20.033	合格	
**************************************			外照射指数 (1 <sub>y</sub> ) ≤1.3	0:15-6	合格	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40;

(2) pH 值=10.3。

## 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



