



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW016

样品名称:	保温钉
Sample Name	
委托单位: Client	山西汇世天勤保温材料有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

012003084M (2012)建材质版认字(24号) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW016

第1页共2页

1				
样品名称	保温钉	检验类别	委托检验	
委托单位	山西汇世天勤保温材料有限公司	商标	天勤保温	
生产单位	山西汇世天勤保温材料有限公司	等 级		
生产日期		样品编号		
来样日期	2013年04月16日	规格型号	ф 10mm	
样品数量	20 套	样品状态	钉状, 外观完好	
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》			
检验项目	1. 单个锚栓对系统传热增加值 2. 单个锚栓抗拉承载力标准值			
	经检验,送检样品所检项目检验结果符合标准 JG 149-2003 中锚栓的 技术指标要求。			
检验结论		大龍	沙菜	
	签发日期: 2013年06月16日			
	has the tright of the	(检验测		
备注:(此处空白)		1950人,故事继	以是	

批 准:

审

制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): <u>201304AW016</u>

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
	单个锚栓对系统传热 增加值/[W/(m²·K)]	≤0.004	0.004	合格
2	单个锚栓抗拉承载力 标准值/kN	≥ 0.30	0.90	合格

(以下空白)

备注: (1)单个锚栓对系统传热增加值平均温度: 25.00℃;

(2) 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。