



检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201712BW104

样品名称:	复合硅酸镁管材
Sample Name	
委托单位: Client	北京航信伟业保温科技有限公司
检验类别:	委托检验

(国家)建筑材料重业技术监督研究中心

建筑材料工业平混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Centerfor Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084 国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW104

第1页共2页

委托单位	北京航信伟业保温科技有限公司	THE HOPE	TACT TACT		
	TO THE PARTY OF TH	商标			
生产单位	北京航信伟业保温科技有限公司	等级			
生产日期		样品编号	認認		
来样日期	2017年12月01日	规格型号	Φ165mm×50mm		
样品数量	5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	样品状态			
检验依据	GB/T 17794-2008《柔性泡沫豫塑绝热制品》 GB/T 17371-2008《硅酸盐复合绝热涂料》 GB/T11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 GB/T 21114-2007《耐火材料 X 射线荧光光谱化学分析-熔铸玻璃片法》				
检验项目	1、表观密度 2. 导热系数 3. 抗拉强度 4. 质量吸湿率 5. 质量吸湿率 6. 烧失量				
检验结论	*依据标准 GB/T 17794-2008、GE GB/T 21114-2007 规定的试验方法进行系数、抗拉强度、质量吸温率、烧失	F检验,送检样品量的检验结果检验	的表观密度、导热		

备注: 烧失量试验外分包,分包项目的检验检测机构为国家建筑材料工业研火产品质量监督检验测试中心,其证书编号:2015000439M。

批准是加入工事

核: 光和

编出。

张华

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW104

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	表观密度/ (kg/m³).			
	导热系数(平均温度70℃) √[W/(m·K)]		0.042 (平均温度: 70.00°C)	
	抗拉强度/kPa		1919	
語	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大		7.6	
路	压缩回弹率%		12.58 12.88	
	压缩率 50%, 压缩时间 72h			
	烧头量%		29.49	

(以下空白)

备注: (1) 抗拉强度依据标准 GB/T 17371-2008 规定的试验方法进行检验:

- (2) 导热系数、质量吸湿率依据标准 GB/I H835-2007 规定的试验方法进行检验:
- (3) 表观密度、压缩回弹率依据标准 GB/T 17794-2008 规定的试验方法进行检验:
- (4) 烧失量依据标准 GB/T 21H4-2007 规定的试验方法进行检验。

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网加 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmte2007@163.com



