



检验报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW121

样品名称:

耐水腻子

Sample Name

委托单位:

高碑店寅伟建筑材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

报告

REPORT TEST

中心编号(No.); 201511AW121

第1页共2页

12220	11 PH 25 PH 25 PH 11 PH	中国的电影	THE THE WAY		
样品名称	は水脈をなるなるなられる	检验类别	奏挑脸验		
委托单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	商标	路路路		
生产单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	等级			
生产日期	2015年10月13日	样品编号			
来样日期	2015年11月06日	规格型号	耐水型 25kg/袋		
样品数量	20kg	样品状态	粉末, 无结块		
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间(表干) 4. 初期干燥抗裂性(3h) 5. 打磨性 6. 耐水性 7. 粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的容器中非期干燥抗裂性(3h)、打磨性、耐力G/T298-2010中耐水型(N)的技术	水性、粘结强度的			
母妈	签发日期: 2015年12月18日				
郑 魏					

备注: (此处空台)

批准: 4

核:

制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW121

检验	应项目	标准要求	HI OPTAPTA	ALTO
J. J. Challen	3424	[耐水型 (N)]	检验结果	单项结论
2000年88年188		无结块、均匀	无结块、均匀	符合
		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
干燥时间 (表干)/h	单道施工 厚度≤2mm	2 1	2000	合格
初期千燥才	元裂性 (3h)	无裂纹	无裂线	符合
THE STREET		手工可打磨	手工可打磨	符合
		48h 无起泡、 开裂及明显掉粉	48h 无起泡、 开裂及掉粉	(4)
粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.72	合格
	浸水启	>0.30	0.55	合格
	5结强度,	对水性 结强度,标准状态 MPa	耐水性 48h 无起泡、 开裂及明显掉粉 5结强度, 标准状态 >0.50 MPa	耐水性 48h 无起泡、 48h 无起泡、 开裂及明显掉粉 开裂及掉粉 54强度, 标准状态 >0.50 0.72

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.45;

(2) pH 值=10。