

存档



2009003084M



(2009)建材质监认字(24)号

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201110DW031

样品名称: 泡沫水泥防火保温板

Sample Name

委托单位: 山西泰强建材开发有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
National Supervision and Research Center of Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心



存档

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201110DW031

第 1 页 共 2 页

样品名称	泡沫水泥防火保温板	检验类别	委托检验
委托单位	山西泰强建材开发有限公司	商 标	增强
生产单位	山西泰强建材开发有限公司	样品状态	块状
生产日期	—	生产批号	—
来样日期	2011 年 10 月 26 日	样品编号	—
样品数量	79 块	规格型号	—
检验依据	JC/T1062-2007《泡沫混凝土砌块》 GB/T20473-2006《建筑保温砂浆》 GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》 JG/T149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1.干表观密度 2.导热系数 3.抗压强度 4.干燥收缩值 5.碳化系数 6.软化系数 7.垂直板面方向的抗拉强度 8.燃烧性能		
检验结论	*经检验,送检样品的干表观密度、导热系数的检验结果符合标准 JC/T1062-2007 中 B03 级的技术指标;干燥收缩值、抗压强度、碳化系数的检验结果见第 2 页;软化系数的检验结果符合标准 GB/T20473-2006 的技术指标;燃烧性能的检验结果符合标准 GB8624-2006 中 A1 级的技术指标;依据标准 JG/T149-2003,垂直板面方向的抗拉强度的检验结果见第 2 页。*		
备注:(此处空白)		签发日期: 2012 年 01 月 09 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



存档

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201110DW031

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果		单项结论
1	干表观密度/(kg/m <sup>3</sup> )		≤330 (B03 级)		230		合格
2	导热系数(干态) /[W/(m•K)]		≤0.08 (B03 级)		0.063 (平均温度: 25.00℃)		合格
3	立方体抗压强度/MPa		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
			—	—	0.22	0.20	
4	干燥收缩值/(mm/m)		—		1.02		合格
5	碳化系数		—		0.70		合格
6	软化系数		≥0.50		0.91		合格
7	垂直板面方向的抗拉 强度/kPa		—		64		合格
8	燃烧 性能 (A1 级)	炉内平均烟气 温度温升/℃	≤30		11		合格
		质量损失率/%	≤50		9		合格
		持续燃烧时间 /s	0		0		合格
		总热值/(MJ/kg)	≤2.0		1.28		合格
(以下空白)							
备注: (此处空白)							



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



## 说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。  
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。  
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。  
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。  
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。  
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。  
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(010) 51164723 51164718

传真 (Fax)：(010) 51164723 51164718

网址 (Web)：<http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail)：[sj13146197542@126.com](mailto:sj13146197542@126.com)