



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW161

样品名称:	混凝土路面砖	
Sample Name		12
委托单位: Client	三河市鑫达水泥制品厂	はない
检验类别:	委托检验	部
Test Type		即

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW161

第1页共2页

and the second of the second			DIN TOUR				
样品名称	混凝土路面砖	检验类别	委托检验				
委托单位	三河市鑫达水泥制品厂	商标					
生产单位	三河市鑫达水泥制品厂	等级					
生产日期	经的特殊的	样品编号					
来样日期	2013年05月13日	规格型号	(200×100×60)mm				
样品数量	20块	样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB/T 50081-2002《普通混凝土力学 JC/T 446-2000《混凝土路面砖》	性能试验方法标》	企》				
检验项目	1. 抗压强度 2. 抗折强度						
检验结论	*依据标准 GB/T 50081-2002 规 抗压强度的检验结果符合标准 JC/T 术指标要求; 依据标准 GB/T 50081 强度的检验结果见第 2 页。*	446-2000 中抗压-2002 规定的试验 日期: 2013 年	强度等级 Cc30 的技方法进行检验, 抗折				

备注: (此处空白)

批准,如身之审核: 于英和 编制: 一种

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW161

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
	抗压强度, MPa (抗压强度等级	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	A#
Cc30)		≥ 30.0	≥25.0	34.5	32.5	合格
2 抗折强度,MPa	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值		
			JEE L	3.7	3.2	型和超

(以下空白)

备注:(此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024