



检

验

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW112

样品名称: 株灰砂浆

Sample Name

委托单位: 北京路诚伟业建筑材料厂

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW112

第1页共2页

1) 5 10 2 (1	10.): 201307DW112	OLTHIA *	九十一年10人大人火			
样品名称	林灰砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京路诚伟业建筑材料厂	商品标	路诚伟业			
生产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等。级	記記			
生产日期	2015年03月	样品编号				
来样日期	2015年07月06日	规格型号	M102232			
样品数量	15kg	样品状态	无结块粉状			
检验依据	DB11/T 696-2009《干混砂浆应用技术规程》					
检验项目	1. 保水率 2. 凝结	时间。	選集という			
检验结论	*经检验, 送检样品的保水 DB11/T 696-2009 中高保水普通	i抹灰砂浆 M10 的技术				
备注:(此处						

批准:

土.

审核: 75%

编制:

帯

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW112

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (普通抹灰砂浆 M10)	检验结果	单项结论
認	保水率 (高保水), %		#####################################	92	合格
23	凝结时间,h			6.8	26A
	强度,MPa	抗压强度	≥10.0	12.8	合格
		拉伸粘结	≥0.20	0.30	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.18。