

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW217

样品名称: 外墙柔性腻子 Sample Name

委托单位: 北京创益怡苑建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

15000228308

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW217

第1页共2页

来样日期	2016年02月25日	规格型号	于粉型		
样品数量检验依据	20kg 样品状态 粉状, 无结块 JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 2. 耐水性 3. 粘结强度(标准状态)				
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗裂性、耐水性、粘结强度(标准状态)的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中柔性(R)的技术指标要求。 * 签发日期: 2016 年 04 月 05 日				

准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW217

第2页共2页

MINISTER OF THE PARTY.	PARTY AND THE T	7 4 20 7 4 20		
序号	检验项目	标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
蹈	初期干燥抗 单道施工厚度 裂性 (6h) ≤1.5mm 的产品	lmm 无裂纹	1mm 无裂纹	
	耐米性 (96h)	元 元 元 元 元 元 元	无异常。 无异常。	30000000000000000000000000000000000000
	粘结强度 /MPa	≥0.60	0.72	

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1.0:0.40。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

