

存档



2009003084M



(2009)建材质监认字(24)号

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC230

样品名称: 耐水腻子(内墙)

Sample Name

受检单位: 北京东元中泰工贸有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

2009003084M 检验报告 09)建材质监认字(24)号

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC230

第 1 页 共 2 页

产品名称	耐水腻子(内墙)	检验类别	抽样检验
受检单位	北京东元中泰工贸有限公司	产品批号	—
生产单位	北京东元中泰工贸有限公司	生产日期	2012 年 01 月
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	干粉型
抽样日期	2012 年 02 月 16 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间(表干) 4. 初期干燥抗裂性(3h) 5. 打磨性 6. 耐水性 7. 粘结强度 8. pH 值 9. 放射性(放射性比活度)		
检验结论	<p>*经检验,抽检样品的容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、初期干燥抗裂性(3h)、打磨性、耐水性、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求;放射性(放射性比活度)符合标准 GB6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求,产销与使用范围不受限制;pH 值的检验结果见第 2 页。</p> <p>签发日期: 2012 年 05 月 09 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC230

第2页 共2页

中心编号(INO.): 201202AC250

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无结块, 均匀	无结块、均匀	合格
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	合格
3	干燥时间(表干) /h	单道施工 厚度<2mm	≤2	1.5	合格
		单道施工 厚度≥2mm	≤5	4	合格
4	初期干燥抗裂性(3h)		无裂纹	无裂纹	合格
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	合格
6	耐水性		48h 无起泡、开裂及明显掉粉	48h 无起泡、开裂及掉粉	合格
7	粘结强度, MPa	标准状态	> 0.50	0.70	合格
		浸水后	> 0.30	0.50	合格
8	pH 值		—	10	—
9	放射性(放射性比活度)		内照射指数 (I_{Ra}) ≤1.0	0.03	合格
			外照射指数 (I_{γ}) ≤1.3	0.03	合格
备注: (1) 配比: 粉: 水=1: 0.40; (2) 放射性(放射性比活度) 试验外分包。					



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

