



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307AW108

样品名称:	玻镁防火板	4
Sample Name		
委托单位: Client	鞍山四合建筑材料有限公司	ナドナ
检验类别: Test Type	委托检验	ともでき

(国家)建筑材料工业技术监督研究单心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 M 2012)建材质监狱字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307AW108

第1页共2页

		Clause London Land				
样品名称	玻镁防火板	检验类别	委托检验			
委托单位	鞍山四合建筑材料有限公司	商标	双岩			
生产单位	鞍山四合建筑材料有限公司	等 级	A1 级			
生产日期	2013年05月	样品编号	部的程建			
来样日期	2013年07月02日	规格型号	2400×1200× (6 ~ 15)			
样品数量	5m ²	样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	1. 燃烧性能					
	经检验,送检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-2006 中 A1 级的技术指标要求。					
检验结论	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	签发日期: 2013 年 07 月 15 日 (检验测试章)					
女计 (水)	276-127-07-10-12-0-	CA-O-PT-A-W	松岭测试章			

备注: (此处空白)

批准:

审核: 主集机

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307AW108

第2页共2页

序号	認	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
燃烧 性能 (AI 级)		温升/℃	≤30		合格
	1440 S 5 S T	质量损失率/%	≤50		合格
	1 - Transport	持续燃烧时间/s	0	0	合格
		总热值/(MJ/kg)	<2.0	0.92	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



