





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BC185

样品名称:	内墙乳胶漆		
Sample Name			
受检单位:	北京多利宏达建筑装饰材料有限公司		
Client			
检验类别:	抽样检验		
Test Type	125622562256225622562256		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BC185

第1页共2页

产品名称	内墙乳胶漆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京多利宏达建筑装饰材料有限公司	产品批号			
生产单位	北京多利宏达建筑装饰材料有限公司	生产日期	2013年01月		
抽样地点	企业成品库房	商标	多利宏达		
抽样人	苏亮 陈嘉宇	规格型号			
抽样日期	2013年02月28日	抽样数量	10kg		
样品状态	无结块液体	抽样基数	5t - 5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》				
检验项目	1. 低温稳定性 2. 对比率 3. 耐碱性 4. 耐洗刷性				
检验结论	*经检验,抽检样品的低温稳定性、结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面	5漆(合格品) 医发日期: 2013	THE REAL PROPERTY.		

备注: (此处空白)

批准: 542

审核:

王英和

编制:

献

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BC185

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
說	低温稳定性 (3次循环)	不变质	不变质	符合
2	对比率(白色和浅色)	≥0.90	0.90	合格
23.5	耐碱性 (24h)	无异常	无异常	符合
4	耐洗刷性/次	>300	300	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 说明

#### Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
   This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"批准、审核、编制"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
  This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

岡址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

