



# 检

# 验

# 报

# 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW240



样品名称: 金属面硬质聚氨酯夹芯板

Sample Name

委托单位: 廊坊中捷新型建筑板材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW240

第1页共4页

The sun of	2013001111210	DETTA	THE CONTRACT		
样品名称	金属面硬质聚氯酯夹芯板	检验类别			
委托单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	電子			
生产单位	廊坊中捷斷型建筑板材有限公司	等。多级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年06月27日	规格型号	1000 mm×6000 mm×100 mm		
样品数量		样品状态	块状,外观完好		
检验依据	GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯核》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》				
检验项目	L. 外观质量 2. 尺寸允许偏差 5. 传热系数 6. 燃烧性能等级	3. 編结》(法科)	· 新文本教》		
检验结论	*经检验,送检样品的外观质载力、传感系数的检验结果符合标 极的技术指标要求、燃烧性能 GB 8624-2012 中平极张建筑材料 E要求。*	准 GB/T 2393 等级(芯材 3, (C) 级难想 发日期: 20	2-2009 中硬质聚氨酯夹芯 的检验结果符合标准		
备注:(此					

批准

核

74.

编一制:



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.):	201506AW240 4 4 5
------------	-------------------

東島		检验项目	标准要求((硬质聚氧酯夹芯板)	检验结果	单项 结论
HINT			极面平整; 无明显凹凸 翘曲、变形; 表面清洁、色泽均匀; 无胶痕、油污; 无明显别痕、磕碰、伤痕等。		
	处观量		切口呼道、切面整齐、无毛 刺、面材与芯材之间粘结牢 廊、芯材密实。	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	
	超超		芯板加面应整弦, 无大块剥落, 块与块之间接缝无明显 间隙。		
路路	路路	表度(2) 3000mm)			
路路路	火行海	寬度 (900mm~ 1200mm)			
器	Amm	<b>(●100mm)</b>			る。
	認	对角线盖 0长 度 > 3000mm)			多
路路		非结强度,MPa			
	のなりは対した。		粘结在金属面材上的芯材 应均匀分布,并且每个剥离 面的粘结面积应不以于 85%。	符合要求 《結结在金属面材工 的芯材分布均匀、并且 每个剥离面的粘结面 积大于85%)	
المعالمة ا					

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW240

第3页共4页

-120	松验项目		10 TE 45 TE 15 TE 15			
高				标准要求 (硬质浆氨酯夹芯 板)	检验结果	单项 结论
	就需求载为(kN/m²)( 場板)			夹芯板为墙板时,夹 芯板挠度为 L <sub>0</sub> /150 (L <sub>0</sub> 为 3500mm) 时,均布荷载应 ≥0.5 kN/m <sup>2</sup> 。		
認認	传热系数(W) (m² K) (pu)			<0.23 (标释序度 100mm)	\$100 P	
報	器		燃烧增长速率指数。 (W/s)	250	220	1882 1882
の一般	機機性	100 A	火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘, m	CLEANING TO THE PARTY OF THE PA	<b>区</b>	
	學能 林 級		600s 的总数热量, MJ		444	
			60s 丙焰尖高度, mm	13023B	242622 242622	
			60s 内燃烧滴落物。 引燃滤纸现象	字。 全 大 可 大 東 象 生 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	无引燃滤纸。	
	器	品	乘指数值,%			

(中空不以)

备注: Lo: 支座间的距离 3500mm; Lo/150 (墙板) =23mm。

### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201506AW240

第4页共4页

样品名称

金属面硬质聚氨酯夹芯板

(样品照片)



备注: (1) 试件说明: 试样上下表面为金属薄板, 芯材为硬质聚氨酯;

(2)燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。