





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW308

样品名称:	粉刷石膏	
Sample Name		
委托单位: Client	北京通广劲达工贸有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究单心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW308

AND THE	77.000	5	界1页共2页		
样品名称	粉刷石膏	检验类别	委托检验		
委托单位	北京通广劲达工贸有限公司	商标	美德邦		
生产单位	安徽通广劲泉涂料有限公司	等级	合格		
生产日期	2013年02月	样品编号			
来样日期	2013年03月29日	规格型号	1×40kg		
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JC/T 517-2004《粉刷石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 剪切粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强/ 果符合标准 JC/T 517-2004 中底层* 签发	分刷石膏的技术指标	7 粘结强度的检验结果求。* (1) 1		

备注: (此处空白)

批 准:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW308

第2页 共2页

The The			第 2 贝 共 2 贝	
序号	检验项目	标准要求 (底层粉刷石膏)	检验结果	单项结论
i	抗折强度/MPa	≥2.0	2.7	合格
2	抗压强度/MPa	≥4.0	6.0	合格
3	剪切粘结强度/ MPa	≥0.3	0.4	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

