

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW275

THATA	LOTA	THE	THE THE	
	TOTAL	1		
HITHE	TATI	THAT	+ Dot	1
THE THE	2001	THE	4044	
1			TATA	
THEFT	1111	DYLI	THE THE	LI THE

样品名称: 2000 耐水腻子

Sample Name

委托单位: 北京振兴玉友节能科技发展有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



20120030841(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW275			页共2页		
样品名称	は記れることを表する	检验类别	委托检验		
委托单位	北京振兴玉友节能科技发展有限公司	商标			
生产单位	北京振兴玉友节能科技发展有限公司	等级	胡妈妈		
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年02月13日	规格型号	10000000000000000000000000000000000000		
样品数量	20kg 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》				
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度				
检验结论	*经检验, 送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 03 月 19 日 (检验测试章)				
备注:(此处					

批准:

审核: 7447

编制:多小七寸

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW275

序号	检验项目		标准要求 [时水型 (N)]	检验结果	单项结论
	初期干燥抗裂性(3h)			无裂纹	是多好
結結强度, MPa	标准状态	>0.50	0.78	10000000000000000000000000000000000000	
	MPa	浸水后	>0.30	0.64	1 AS

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。