





检 验 报 台

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203BC009

THE

++	15	d	c/s	7	
样	4	1	7	1:	

聚合物抗裂砂浆

Sample Name

受检单位:

北京金博尔工贸有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

业技术出身

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203BC009

第1页 #2页

1 456 41	10.). 201203BC005		第二次 六二次		
产品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京金博尔工贸有限公司	产品批号	2000年100日		
生产单位	北京全博尔工贸有限公司	生产日期	2012 年 02 月 20 日		
抽样地点	公司仓库	商标	全博		
抽样人	玉明轩 张嫂 人 人	规格型号			
抽样日期	2012年03月01日	抽样数量	10kg		
样品状态	无结块粉状	抽样基数	1 (1 F 31 T F)		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘結程度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间				
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目 抹面胶浆的技术指标要求。*	/	JG 149-2003 中水泥基 012 年 04 月 06 日 (检验测试章)		

备注: (此处空白)

准: (

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203BC009

第2页共2页

序号	检验	□ 标准要求 □ 检验结果 □ 检验结果		单项结论	
1 强度	拉伸粘结 强度(与膨 胀聚苯板)	原強度	≥0.10、破坏界面在 膨胀聚苯故上	0.12, 破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10、破坏界面在 膨胀聚苯板上	0.11,破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
	/MPa	耐冻融	≥0.10,破坏界而在 膨胀聚基板上	0.11, 破坏界面在 膨胀聚萃板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	<3.0	2.8	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水-1:0.24;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑维章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告徐改、部分复印无效。
 This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议。应于收到报告之口起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China,

邮编 (Post Code): 100024

中语 (Tel): (010) 51164723 - 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): si13146197542@126.com