




TEST REPORT


中心编号(No.): 201602AW143

样品名称:	粉刷石膏底层
Sample Name	
委托单位: Client	北京金兴国科技发展有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号()	Vo.): 201602AW143		<b>95</b> 1			
样品名称	粉刷石膏底层	+4.74	AHA	页 共2页		
TTHE HAVE		检验	尖列	委托检验		
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商	标	经时间		
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等	级			
生产日期		样品组	扁号			
来样日期	2016年02月02日	规格	<b>型号</b>	干粉型		
样品数量	20kg	样品》	犬态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》					
检验项目	1. 抗析强度 2. 抗压强度 3. 拉伯粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*  签发日期: 2016 年 98 月 20 日 (检验测试章)					
备注:(此处空台)			THE STATE OF THE S			

批准:

审核: 7%

制: 公人七十

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW143

第2页 共2页

<b>対策の表現的を</b>	THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	コーラー・マー・マー・		
序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa	≥2.0	2.72	合格
2	抗压强度/MPa	≥4.0	5.80	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.40	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。