



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW128



样品名称: 混凝土表面装饰材料

Sample Name

委托单位: 上海沪石景观工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW128

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土表面装饰材料	检验类别	委托检验
委托单位	上海沪石景观工程有限公司	商 标	—
生产单位	上海沪石景观工程有限公司	等 级	MU15
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 03 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 28635-2012 《混凝土路面砖》 GB/T 24493-2009 《装饰混凝土砖》 GB/T 25993-2010 《透水路面砖和透水路面板》		
检验项目	1. 吸水率 2. 抗冻性 3. 抗压强度 4. 耐磨性		
检验结论	<p>*依据标准 GB 28635-2012 规定的试验方法进行检验, 送检样品的吸水率、抗冻性的检验结果符合标准 GB/T 24493-2009 的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 24493-2009 中强度等级 MU15 的技术指标要求; 耐磨性的检验结果符合标准 GB/T 25993-2010 的技术指标要求。</p> <p>签发日期: 2015 年 05 月 11 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW128

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	吸水率/%	≤ 11		7.7		合格
2	抗冻性/% (D25)	质量 损失率	抗压强度 损失率	质量 损失率	抗压强度 损失率	合格
		≤ 5	≤ 25	2.1	8	
3	抗压强度/MPa (强度等级 MU15)	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
		≥ 15.0	≥ 12.0	19.0	18.2	
4	耐磨性 (磨坑长度)/mm	≤ 35		32		合格

(以下空白)

备注: (此处空白)