



4	
7	
1	111

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC186

MITAIN		production of		
T. F.	THAT	1		
LITAIN				
THULL	TAY TO	PART	THITAL	
	ECTOT	HATTHE	14 10 11	
and the same of the same of	The same of the same of			

样品名称: 泰玛仕石材保温装饰板 (挤塑板)

Sample Name

受检单位: 郑州泰玛仕建筑材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC186

第1页共5页

产品名称	秦玛仕石材保温装饰板(挤塑板)	检验类别	抽样检验 一十二	
受检单位	郑州泰玛仕建筑材料有限公司	生产日期	257202762	
生产单位	郑州泰玛仕建筑材料有限公司	规格型号	THE THE STATE OF T	
抽样地点	企业成品库房。	商标	泰玛住人口一人	
抽样人	王明轩 一张媛 0 7 7 7 7 7	等级	429424924	
抽样日期	2015年05月22日	抽样数量	20m2 アスクソスク	
样品状态	板状+粉状+钉状	抽样基数	1500m <sup>2</sup>	
抽样单位	建筑材料工业干湿砂浆产品质量监督检验测试中心了了一个工人			
检验依据	JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术 JG/T 287-2013《保温装饰板外墙外份			
检验项目	保温装饰板外墙外保温系统性能指标单点锚固力 4. 热阻 5. 水蒸气透过保温装饰板性能指标: 6. 外观 7. 单冲击性 10. 抗弯荷载 11. 吸水量 12. 保温装饰板饰面性能指标: 13 耐酸化 17. 耐沾污性 18. 附着力	性能; 位面积质量; 不透水性	8. 拉伸粘结强度 9. 抗	
检验结论	*经检验,抽检样品的耐候性、拉伸粘结强度、单点锚固力、水蒸气透过性能的检验结果符合标准JG/T287-2013 中保温装饰板外墙外保温系统 I型的技术指标要求;依据标准 JGJ 144-2004 规定的试验方法进行检验,热阻的检验结果见第 3 页;外观、单位面积质量、拉伸粘结强度、拉冲去性、抗原旋转、咽水量、不透水性的检验结果及各种流			
1244Z	1672-622-622-64	(*	验测试章)	

备注: (此处空台)

批

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC186

第3页共5页

100					1
序号		验项目	标准要求 (保温装饰板外墙 外保温系统 [型)	检验结果	单项结论
	阿藤原		无粉化、起鼓、起泡、脱落现象,无宽度大于 0.10mm 的裂缝	无粉化、起鼓、起 泡、脱落现象, 无 裂缝	1454 1484 1484 1484 1484 1484 1484 1484
路路		面板与保温 材料拉伸粘 结强度/MPa	≥0:10	0.18	
	持伸粘	结强度/MPa	≥0.10,破坏发生 在保温材料中	0.20, 保温层破坏	合格
	10000000000000000000000000000000000000	锚固力/kN	203034	0.34	全备格
類	UTALL	(m²·K/W) :温材料)		1.60	
		〔透过性能/ (m²·h)]	防护层透过量大于 保温层透过量	防护层透过量大于 保温层透过量	

(下一页续)

备注:保温材料为挤塑板厚 50mm。

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC186

第4页共5页

THE THE THE PARTY THE PART			77 70 77 70 77		
報	<b>企验项目</b>	标准要求 [保温装饰板(I型)]	检验结果	单项结论	
語		颜色均匀一致、无破损	颜色均匀一致、 无破损	344	
A Property of the	The second secon	20 420		3646	
1000年	原强度	≥0.10,破坏发生 在保温材料中	0.20, 保温材料破坏	28	
粘结 强度	耐水强度	≥0.10	0.19, 保温材料破坏	18 AS	
/MPa	耐冻融强度	20.10 20.10	0.18, 保温材料破坏	2000年	
机油	用于建筑物	10J.冲击令格	101冲击合格		
9	其他层	3)冲盖格	3J冲击合格	2000年3月	
	弯荷载NO	不小于板材自重	26033	经存在	
吸水	量/(g/m²)	≤500	486	了多楼子	
	<b>************************************</b>	系统内侧未渗透	系统内侧未渗透	日本語	
	单维结度APA	检验项目 外观 单位面积质量/ (kg/m²) 原强度 对像 耐水强度 对外 可以	校验项目   标准要求	検验項目	

(下一页续)

备注: (1) 保温材料挤塑板密度: 31kg/m3;

(2) 抗弯荷载: 保温装饰板自重 164N。

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC186

第5页 共5页

CADA	-120-12-02-	标准要求	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7		
序号	检验项目	(保温装饰板 装饰面)	检验结果	单项结论	
13	对酸性,48h	から 素素の	元 异常 〇	To Alego	
14	耐碱性, 96h	无条件	无异常。	250	
15	耐盐雾, 500h	无损伤	无损伤	25000000000000000000000000000000000000	
16	对老化, 1000h	できるからこ	了合格。	1308	
17	村沾污性/%	<b>√</b> ≤10 1	956	2764	
18	附着力,级一个			2000年	

(以下空白)

- 备注: (1) 外观、单位面积质量试验依据标准 GB/T23451-2009 规定的试验方法进行
  - (2) 耐候性、拉伸粘结强度、单点锚固力、水蒸气透过性能、超伸粘结强度、 抗冲击性、吸水量、不透水性试验依据标准 JGJ 144-2004 规定的试验方 法进行检验:
  - (3) 抗弯荷载试验依据标准 JC/T940-2004 规定的试验方法进行检验;
  - (4) 耐酸性、耐碱性试验依据标准 GB/T4100-2006 规定的试验方法进行检验:
  - (5) 耐沾污性试验依据标准 GB/T9780-2013 规定的试验方法进行检验:
  - (6) 附着力试验依据标准 GB/T9286-1999 规定的试验方法进行检验;
  - (7) 耐老化试验依据标准 GB/T1865-1997 规定的试验方法进行检验。