

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC119

种品名称:	上午中午午中村水腻子子中干干中干干
Sample Name	
受检单位:	北京振远立博科技发展有限公司
Client	
检验 米如,	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

Test Type



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

第1页共2页 中心编号(No.): 201603AC119 产品名称 耐水腻子 检验类别 抽样检验 受检单位 北京振远立博科技发展有限公司 生产日期 规格型号 生产单位 北京振远立博科技发展有限公司 干粉型 抽样地点 企业成品库房 商 标 抽样人 陈真字 王明轩 等 级 抽样日期 2016年03月01日 抽样数量 20kg 样品状态 粉状, 无结块 抽样基数 5t 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 检验项目 1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度 *经检验,抽检样品的初期干燥抗裂性 (3h)、粘结强度的检验结果 符合标准 JG/T298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2016年 03 月 22 日 (检验测试章) 备注: (此处空白)

批准:

核:

制: 图土走

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业量术监督研究中心

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC119

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型 (N)]	检验结果	单项结论
酒	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹。 2	无製纹	
a 粘结强度, MPa	标准状态	20.50	0.76	含格。	
	浸水后。	>0.30	0.58	合格。	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40:

(2) pH 值=10.2。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024