





(2009)建材质监认字/241号

检

验报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC356

样品名称:

热镀锌电焊网

Sample Name

受检单位:

北京京卫宏远工贸有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

第1页 共2页

中心编号(No.): 201202AC356			第二次 共工火		
产品名称	热镀锌电焊网	检验类别	- 抽样检验		
受检单位	北京京卫宏远工贸有限公司	产品批号	引起的其		
生产单位	北京京卫宏远工質有限公司	生产日期	经的特别		
抽样地点	企业成品库房	商。标	京卫发送。		
抽样人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	(12.7×12.7) mm (0.9mm		
抽样日期	2012年02月28日	抽样数量	10m ²		
样品状态	向来,但对自己不是否是	抽样基数	100m ²		
抽样单位	建筑材料工业干泥砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 158-2004《股粉聚苯颗粒纤蜡外保温系统》				
检验项目	1. 丝径 2. 网孔大小 3. 挥点抗粒力 4. 镀锌层质量				
1	*经检验、抽检样品所检项目检验结果符合标准 JG 158-2004 中热镀金电焊网的技术指标要求。*				
		验结果符合标准	JG 158-2004 中热级		
检验结论	电焊网的技术指标要求。*	验结果符合标准 发日期: 2012			



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC356

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	丝径/mm	0.90 ± 0.04	0.90	合格
2	网乳火小/mm	12.7 × 12.7	12.7×12.7	含格
3	焊点抗拉力N	>65	75	合格
4	·	> 122	126	合格

(以下空白)

备注: (此处空台)

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和缔缝章无效。
 This test report is invalid without the scal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管止东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址(Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): si13146197542@126.com

