



检验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW198

YINY	THE	1047	47	D-LID	The state of the
AUTAL	THALL	PIHU	In	THUY	4044
YELD TO	THE				-17-
HILLI	THAT	AUT	404	THAT	HIT
THE P	W FAIR	TAM	A TOTAL	THU	TUT
		O TO	1064		TAIT
DYAL	PITH	THUT	ADT	ADYA	DHAL
INTI	MAL	JYAD	TAT	PACH	INUT

样品名称: ZH 抹面砂浆

Sample Name

委托单位: 烟台中科筑诚建材科技有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW198

第1页共2页

	※ 2015年 07月 28日 (
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准JG149-2003 中水泥基抹面胶浆的技术指标要求。*				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板)	2. 柔韧性 3.	可操作时间		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
样品数量	10kg	样品状态			
来样日期	2015年05月27日	规格型号	語館		
生产日期		样品编号			
生产单位	烟台中科筑诚建材料技有限公司	等级	認能		
委托单位	烟台中科筑诚建材科技有限公司	自海经验			
样品名称	ZH 抹血砂浆	检验类别	委托检验		

批准:

检验单位地址;北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话:010-51164723 邮编:100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW198

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
2000 建		原强度	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
	拉伸粘接强 度(与膨胀聚 苯板)/MPa		≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
		耐冻融口	≥0.10、破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度			2000年
	可操作时间/h		1.5~4.0	36.0 53	含格。

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.24;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。