



TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW032

样品名称: 硬泡聚氨酯板

Sample Name

委托单位: 北京亚联伟业轻钢彩板有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW032

第1页共2页

	TACHT	20 T	央 大 4 火			
样品名称	硬泡聚氢酯核	检验	き别	委托检验		
委托单位	北京亚联伟业轻钢彩板有限公司	18	标			
生产单位	北京亚联伟业轻钢彩板有限公司		级	Berry		
生产日期		样品组	岩	認認		
来样日期	2015年04月20日	规格型	唱			
样品数量	2	样品	念	板架		
检验依据	GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	1. 密度 2. 压缩性能 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级					
检验结论	*经检验,送检样品的密度、压缩准 GB 50404-2007 中外墙用硬泡聚氨级的检验结果符合标准 GB 8624-201性能等级 B2(E)级的技术指标要求。*	酯板的技术指 2 中平板状刻	标类材	求;燃烧性能急		
認認	129-27-29-27-627	100 M	2验测	试章]		

批准:

事核: 1340

编制:

#

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW032

第2页共2页

	HOTELOTA INTERIOR IN				为4.火 六4.火	
序号	認	检验项目	标准要求 (外墙用硬泡聚 氨酯板)	检验结果	单项结论	
號	密度,kg/m³		£235£5	43 55		
经	压缩性能 (形变 10%), kPa		≥150	165	合格	
認	导热系数, W/(m·K)		≤ 0.024	0.022 (平均温度: 25.00°C)	合格	
認	なが	氧指数值 OI, %	≥26	29	2884 2882	
認	性能等级	20s 内焰尖高度 /mm	150 €150	2005	2000	
路路	B ₂ (E)	20s 内燃烧滴落 物引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象		

(以下空白)

备注: (1) 试验时采用样品芯材进行检测;

(2)燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址; 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

