



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW204

样品名称:	外墙抗裂腻子				
Sample Name					
委托单位: Client	北京世纪金鳄科技发展有限公司				
检验类别:	委托检验				
Test Type					

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M C012)建材质胎以字(2

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW204

第1页 共2页

1 9 5 10 3 (1	10.). 201704AW204	第10 共20			
样品名称	外墙抗裂腻子	检验类别	委托检验		
委托单位	北京世纪金鳄科技发展有限公司	商标	TRACE!		
生产单位	北京世纪金鳄科技发展有限公司	等级	型智品		
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年04月16日	规格型号	千粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm 的产品)				
	经检验,送检样品的耐水性、 裂性(单道施工厚度≤1.5mm的产品) 中柔性(R)的技术指标要求。*	告结强度(标准状 的检验结果符合析	态)、初期干燥却 淮 JG/T 157-2009		
检验结论					
强强	签发日期: 2014年06月02日				
	निर्देशका स्थापन	(检验测	试章		
各注, (此外	ややなんているようもよいのんて	TANK AN AND AND	中華 数/		

备汪:(此处空白

核: 7%

制:

便验费试单

准: 批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW204

第2页共2页

ART NOT				La Pallin English The		
序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论	
	耐水性 (96h)		无异常	无异常	合格	
2	粘结强度, MPa	标准状态	>0.60	0.70	合格	
33	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。