

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW212

样品名称: 粉刷石膏
Sample Name

委托单位: 北京创美龙达科技有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201604AW212	第1	页 共2页		
样品名称	粉刷石膏中的工具	检验类别	委托检验		
委托单位	北京创美龙达科技有限公司	商标			
生产单位	北京创美龙达科技有限公司	等级	胡祝锦		
生产日期		样品编号	認認		
来样日期	2016年04月19日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 05 月 08 日				
备注:(此处空台)					

批准是如何之审核

核: 7/27

编制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW212

第2页 共2页

中	ウスイウもエッウィア	OF THURST AND		
序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
SE SE	抗折强度/MPa	≥2.0	2.72	合格
2	抗压强度/MPa	≥4.0	5.80	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.40	2000年

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。