



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BC203


样品名称:	高级柔性真石漆	
Sample Name		
受检单位:	北京旭利特涂料有限责任公司	
Client		
检验类别:	抽样检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BC203

第1页共2页

高级柔性真石漆	检验类别	抽样检验			
北京旭利特涂料有限责任公司	生产日期	2017年05月27日			
北京旭利特涂料有限责任公司	规格型号				
公司仓库	商标				
孙士震 陈嘉宇	等 级				
2017年06月26日	抽样数量	20kg			
膏状	抽样基数	2t			
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》					
1. 容器中状态 2. 施工性 3. 涂料低温贮存稳定性 4. 初期干燥抗裂性 5. 干燥时间 6. 耐碱性 7. 耐冲击性 8. 耐水性 9. 耐沾污性 10. 粘结强度					
初期干燥抗裂性、干燥时间、耐碱 粘结强度的检验结果符合标准 JG/ 标要求。*	、耐冲击性、 Γ 24-2000 中 W 2 签发日期: 201	耐水性、耐沾污性、			
	北京旭利特涂料有限责任公司 北京旭利特涂料有限责任公司 公司仓库 孙士震 陈嘉宇 2017年06月26日 膏状 建筑材料工业干混砂浆产品质量监 JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁 1. 容器中状态 2. 施工性 3. 4. 初期干燥抗裂性 5. 干燥时间 8. 耐水性 9. 耐沾污性 10. 米 *经检验,抽检样品的容器中却 初期干燥抗裂性、干燥时间、耐耐 粘结强度的检验结果符合标准JG/ 标要求。*	北京旭利特涂料有限责任公司 生产日期 北京旭利特涂料有限责任公司 规格型号 公司仓库 商 标 孙士震 陈嘉宇 等 级 2017年06月26日 抽样数量 膏状 抽样基数 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》 1. 容器中状态 2. 施工性 3. 涂料低温贮存稳 4. 初期干燥抗裂性 5. 干燥时间 6. 耐碱性 8. 耐水性 9. 耐沾污性 10. 粘结强度 *经检验,抽检样品的容器中状态、施工性、涂初期干燥抗裂性、干燥时间、耐碱性、耐冲击性、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 W 2 标要求。*			

备注:(此处空白)

批准: 教 程 核: 连和 编

编制:水林军

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BC203

第2页共2页

7 B S N 5 (140.): <u>201700BC205</u>					
序号	检验项目		标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
1	容器。	中状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	符合
2	施工性		喷涂无困难	喷涂无困难	符合
3	涂料低温贮存稳定性		3 次试验后, 无结块、 凝聚及组成物的变化	3次试验后,无结块、 凝聚及组成物的变化	符合
4	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
5	干燥时间(表干) /h		≤4	0.8	合格
6	耐碱性		96h 涂层无起鼓、开裂、 剥落,与未浸泡部分相 比,允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、无开 裂、无剥落,与未浸泡 部分相比,无变色	符合
7	耐冲击性		涂层无裂纹、剥落及明 显变形	涂层无裂纹、无剥落、 无变形	符合
8	耐水性		96h 涂层无起鼓、开裂、 剥落,与未浸泡部分相 比,允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、无开裂、无剥落,与未浸泡部分相比,无变色	符合
9	耐沾污性		5次循环试验后, ≤2级	2级	符合
10	粘结强	标准状态	≥0.70	0.82	合格
	度/MPa	浸水后	≥0.50	0.62	合格

备注:(此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

・中心の目章

说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com





